REPLICA AND PRODUCTION THEREOF

Patent number:

JP1290601

Publication date:

1989-11-22

Inventor:

ITO TAIRA; KOTANI AKIJI

Applicant:

AMANO JITSUGYO KK

Classification:

- international:

A01N1/00; A01N3/00; A01N1/00; A01N3/00; (IPC1-7):

A01N1/00; A01N3/00

- european:

Application number: JP19880122907 19880518 Priority number(s): JP19880122907 19880518

Report a data error here

Abstract of JP1290601

PURPOSE:To readily obtain a replica, capable of sustaining a color essential to a raw material and excellent in preservation quality without a fear of moisture absorption, insect damage, molding, discoloration, etc. by vacuum freeze-drying the whole or part of a plant or animal and subjecting the resultant material to coating treatment. CONSTITUTION:A plant or animal is directly prefrozen or heat-treated for fixing a color, etc., and prefrozen, placed in a dryer and dried for several-some tens of hr while being suitably heated under a high vacuum of <=0.5Torr to provide <=10% moisture content. An antioxidant, stabilizer, antifungal agent, mothproof agent, etc., as desired, are adsorbed on the resultant material before coating treatment or physically weak parts are reinforced with an adhesive, fine wires, etc., and then subjected to the coating treatment by a method for coating, spraying, dipping, etc., using a solution of a varnish, clear lacquer, resins, etc., divided plural times for preventing uneven coating. Glazing treatment can be applied to the resultant coating film.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

Best Available Copy

19日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

母 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-290601

®Int.Cl.⁴

識別配号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)11月22日

A 01 N 1/00

7215-4H 7215-4H

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全4頁)

段発明の名称 複製物、およびその製造方法

②特 顧 昭63-122907

②出 顧 昭63(1988) 5月18日

@発明者 伊東

平

岡山県岡山市天瀬南町3番15号

伊発明者 小谷

明司

広島県福山市本郷町2067番地

勿出 願 人 天野夷業株式会社

広島県福山市道三町8番14号

78代理人 小谷 明司

ì

*

1、発明の名称

複製物、およびその製造方法

2、特許請求の範囲

(1) 植物、動物の全体、あるいは一部の真空療給乾燥品にコーティング処理をしてなることを特徴と する複数物。

(2) 植物、動物の全体、あるいは一部を真空凍結乾燥し、コーティング処理することを特徴とする複製物の製造方法。

- 3、発明の詳細な説明
- イ、発明の利用分野

本発明は複製物に関するものであり、標本、量物、美術品、接飾品の分野において利用されるものである。

口、従来の技術

複製物は医学、生物学等の学問上の像本、あるいは世物、美術品として広く用いられている。 (A) 係本

標本のうち大型動物、例えば魚類、人体器官等

は主として液浸標本(アルコール、フォルマリン 等)が用いられている。これらは変色、退色が散 しく、生物本米の色調を失ってしまう欠点があっ た。

さらに、大型の魚類、両生類、は虫類、鳥類、 ほ乳類等でははく製として標本化するととも多い が、はく製化にあたっては内臓等の易腐敗部分の 除去の他、表皮部分の乾燥、安憩の補正、仕上げ 等に長時間と熟練した手技を必要とし、またかな り高価なものとなる。

(8)健物、美術品

この分野では動物のはく製の他に、ドライフラ ワーと呼ばれる植物乾燥品がよく用いられる。

とれは類や花の美しい植物をシリカゲル乾燥、 あるいは冷風除便乾燥することによって製造され ているが、乾燥に長時間を必要とするために変色 、退色、変形、萎縮等が起り易く、その保存性も 必ずしもよくない。

以上、現在の複製物製造の常識では、乾燥中の 退色、変色、萎縮、および保存中の変質等が困難 な問題として残されている。

ハ、発明の解決 しょうとする問題点

本発明は従来法に比べて簡便、安価であり、さらに色彩、形状の保持が良好で保存性のよい複製物を製造する方法に関する。

ニ、発明の構成

本発明は下記の構成を有する。

(A) 製造方法

本発明に用いられる植物、動物は多くの場合そのまま、あるいは色止め処理のための加熱処理等を受けた後に常法に従って真空凍結乾燥に付される。

大型の原料の場合には分割、切断、内部除去等 をして乾燥を容易化する。

加熱処理は特に植物の色彩を保持する場合に短 時間の湯煮が行なわれる。

である。

(a) 原料は凍結され、固定された状態にて乾燥されるので、変形、萎縮が起り難い。

(1)高真空下において乾燥されるので乾燥中の酸化が起らず色素がよく残留する。

©)乾燥に用いられる歴度帯は低いもの(例えたな 加熱を加えたとしても通常 80c 以下程度)であり 、熱によるかっ変、退色、変色等が起らない。

一方、真空凍結乾燥法を採用する場合の欠点も 指摘される。

(A)乾燥物は多孔質であるためにもろく遊れ易く、 取りあつかいが難しい。

(i)乾燥物は多孔質であるために酸化され易い。すなわち酸化による保存中の退色、油脂の酸散、油脂の酸散物によるかっ変化の起るかそれがある。 (c)乾燥物が多孔質であるために保存中に吸湿し易く、そのためのかびの発生、腐敗、変色、かっ変の起るかそれがある。

このような真空凍結乾燥による不利な効果を消去するためには乾燥後のコーティング処理が不可

植物の湯兼処理に際しては必要ならば少量の食塩、重富、カルシウム塩、マグネシウム塩、抗酸化剤(トコフェロール機、BHA、BHT、グアヤコール等)等を謝に添加してもよく、多くの場合、湯煮後は即座に冷却(通常は流水中に投入して)追熱を避ける。

また、動物でも甲穀類のように加魚によって美 しい色彩の生ずる場合には加熱処理を施すことが ある。

真空凍結乾燥法は、元来は原料を直接高真空下に置いて原料中の水分の蒸発により自己凍結された。次ので適宜加熱しながら水分を除去するものの関係より、予備凍結させた後に乾燥せに入れば、の高真空と適宜の加熱をかけて乾燥する場合がほとんどである。通常1 Torr 以下、好ましくは0.5 Torr 以下程度の高真空下に適宜たな加熱しつつ数時間~数中間程度乾燥し、含水率10多以下程度にすればよい。

真空凍結乾燥法を採用する利点は以下のとおり

欠となる。

コーティング処理に先だって抗酸化剤、安定剤 、防かび剤、防虫剤、硬化剤等を吸着せしめても よい。

抗酸化剤としてのBHA、BHT、トコフェロ - ル類、グアヤコール、メルカプトアルカノイ。 ク酸のエステル類、安定剤としての E D T A 、メ ルカプトエタノール、フィチン酸等、防かび、防 虫剤としての H 、 H - ジエチルトルアミド、ナフ メレン、カンファー、クプテルチンクオキシド等 、硬化剤としてのポリスナレン、エポキシ樹脂類 、フェノール樹脂等、紫外級吸収剤としてのサリ テル酸誘道体、ペンゾフェノン誘導体等を易揮発 性の密媒(例えば炭化水素類(n-ヘキサン、ベ ンゼン、トルエン、ペングン、石油エーテル等) 、ハロゲン化炭化水素類(クロロホルム、ブロモ ホルム、ジクロルエタン、ジクロルメタン、パー クレン等)エーテル類(ジエチルエーテル、ジイ ソプロピルエーテル等)、エステル類(酢酸エチ ル、酢酸プチル等)ケトン類(アセトン、メチル

エチルケトン等)、アルコール類(メタノール、ニュタノール、プロパノール、ブタノール等))中 に溶解した液を乾燥品に噴霧、塗布、あるいは浸 せきによって吸着させ、軽く再乾燥(熱風乾燥、 冷風乾燥、真空乾燥等)した後にコーティング処 理を行なってもよい。

また、コーティング処理に先立って物理的に弱い節位を接着剤、細いワイヤー等により目立たないように補強することも許される。

コーティング処理は適当な粘性を有する透明な 歯科を表面に付着させることにより実施される。 例えばワニス、クリアーラッカー、被膜性のワックス類、被膜性の樹脂類等の溶液を塗布、噴霧、 浸せき等により表面に付着せしめ乾燥する。通常、 流りむらを防止するために、数回に分けてコーティング処理することが多い。場合によっては二 液性の硬化性樹脂により処理し、等い硬化樹脂膜 によってコーティングしてもよい。

金膜の乾燥は冷風乾燥、熱風乾燥、(速)赤外線乾燥、あるいは放置による自然乾燥により行な

ができる。

(A)得られる複製物は原料本来の色彩をよく保持する。

(印製作にあたっては従来のはく 製の製作の場合の ような特殊な技能を必要としない。

(C)コーティング処理を行なっているので吸憶、虫害、発かび、変色等のおそれがなく、保存性がよ

へ、実施例

夹施例1

新鮮で、がくのついたままのいちどを水洗し、水切りした後にー25cのエアブラスト式のフリーザー中にて凍結した。これを常法に従ってトレーに盛り、0.5Torr以下にて、60℃までのたな温度の上昇を行なって真空凍結乾燥を行ない、3 乡以下の乾燥品とした。

このものに、B B T 0.2% サリチル酸フェニル 0.2% 、N、N - ジェチルトルアミド 0.1 %を含むメチルエチルケトン放を噴霧し、一夜冷風乾燥した。アクリルラッカーのシンナー希釈液を途布

われる。

強度にはワックスがけ等のつや出し処理を施す とともできる。

印複製物

以上、A)に述べた方法によって本発明の複製物が得られる。

なか、例えばレッドチェリーのような食品では 植物本来の色彩ではなく、人工着色料による着色 が施されているが、一般の消費者はチェリーと言 えばレッドチェリーを想起することが多いので、 このような場合には人工的に着色された物を留の 工程により処理されて得られた製品をも本発明の 複製物の範囲に包含する。

さらに、卵は本来的には動物の体の一部ではないが、これをポイルし、スライスしたものは色彩、意匠に特徴があるので、これを(A)に述べた処理を施して得られた製品についても、本発明の複製物の範囲に包含する。

ホ、発明の効果

本発明の効果としては以下のものをあげること

して二日間放置して乾燥させ、さらにもう一度盗 布して乾燥した。

これにワックスがけをしてつや出しし、留具と チェインを付けてブローチとした。

実施例 2

市駅のレッドチェリーの水煮のかんづめを開け、被切り後水洗して水切りした。これを実施例 ¹ のように処理し、留具をとりつけてイヤリングとした。

実施例3

無那をゆで卵とし、注意架く数を除いて厚み↓ ■程度にスライスした。色と形状の美しい部分を 集め、常法に使って真空凍結乾燥した。白身と背 身の境界をエポキン樹脂を注入することによって 補強した後に実施例1のように塗装した。

夹施例 4

たんほぼの花をがくごと切り取り、常法により 真空凍結乾燥した。このものに B H A O.2 多、 2 - ヒドロキシ - 4 - D - オクトキシベンソフェノ ン O.2 多、 N 、 N - ジェチルトルアミド O.2 多を 含むクリアーラッカー液をくり返し攻霧し乾燥し 、ドライフラワーとした。

突施例5

版水魚のブルーギルの15cm 長程度のものを設め、口より内臓を、 足ら穴より えらを抜き取った。 血液を水洗により除き、体表面の粘液をりろこを 落さないように払き取った。次いで常法によって 真空凍結乾燥した。

合水率 6.8 ∮程度の乾燥品を実施例 4 のように して盗装した。このものを板にはりつけて額とし た。

突施例6

さわがにを2 多の食塩水にてゆがいて色出しを した後に常法により真空凍結乾燥した。 突施例 5 のように処理して標本とした。 安施例 7

いなどをクロロホルムにより殺め、常法により 真空収結乾燥後、実施例 5 のように処理して標本 とした。 災施例 8 体長20cm程度のマダイを救め、様方向に、一方 に足ひれ、しりびれ、背びれを残すようにして中央より割款した。えら、内臓、粘液を除き、常法 により真空療績乾燥した。

含水率 7.6 多の乾燥品を実施例 4 のように処理 をして概とした。 実施例 9

新鮮なプリのえらを纏れないように取り出し、 <u>5 年の亜</u>硝酸ソーダ液に1時間浸せきし、軽く水 洗して水切りした。

このものを常法に従って真空疎結乾燥し、実施 例ものように処理してえらの標本とした。

理 人 小 谷 明 可

Best Available Copy